



MÁRMOL/MARBLE
Rojo Alicante

MÁRMOL/MARBLE

Rojo Alicante

Descripción / Description

Roca marmórea, compacta de grano fino, con vetas blancas de disposición irregular.

Marble rock, compact, fine-grained, with white veins distributed irregularly over its surface.

Acabados / Finishes

Pulido, apomazado y envejecido.

Polished, honed and riverwashed.

Formatos / Formats

Tabla, losa y plaqueta.

Slabs, tiles and cut to size.

Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores.

Interiors and exteriors.



| Características Features | Método de ensayo Test Method | Valor Declarado Declared value |
|---|--|--|
| Denominación petrográfica Petrographic denomination | UNE-EN 12407 | Caliza fosilífera Limestone with fossils |
| Densidad aparente [Kg/m ³] Apparent density [Kg/m ³] | UNE-EN 1936 | 2740 ± 10 |
| Disminución de la resistencia a la flexión después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 48 cycles frost-taw (%) | UNE-EN 12371 2002 | 13 |
| Absorción de agua a presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%) | UNE-EN 13755 | 0,17 ± 0,03 |
| Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm) | UNE-EN 14157 | 19,5 ± 0,5 |
| Permeabilidad al vapor de agua (μ) Permeability to the water steam (μ) | UNE-EN 12524 | 200/250 |
| Resistencia a la flexión (MPa) Flexural strength (MPa) | UNE-EN 12372 | |
| Valor medio (MPa) / Mean value (MPa) | | 10,6 |
| Desviación estándar (MPa) / Standard deviation (MPa) | | 2,7 |
| Valor mínimo esperado (MPa) / Low expected value (MPa) | | 5,8 |
| Resistencia al deslizamiento Slip resistance | UNE-EN 14231 2004 | |
| Acabado superficial bruto (SRV) / Rough surface finish (SRV) | | 54 ± 5 |
| Reacción al fuego Fire reaction | Decisión Comisión Committee decision 96/603/EC | Clase A ₁ Class A ₁ |

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 

MÁRMOL/MARBLE

Rojo Alicante



Tabla/Slab

