



**MÁRMOL/MARBLE**  
**Blanco Brouille**

# MÁRMOL/MARBLE

## Blanco Venato

### Descripción / Description

Mármol de grano medio-fino y color gris claro, casi blanco. Presenta muchas vetas lineales de tono gris oscuro que cruzan su superficie.

Marble fine to medium grained with a light grey, almost white, background. Its characteristic dark grey veins are distributed all over its surface.

### Acabados / Finishes

Pulido.

Polished.

### Formatos / Formats

Tabla y losa.

Slabs and tiles.

### Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores.

Interiors and exteriors.

Características Features	Valor Declarado Declared value
Densidad aparente (Kg/m3) Apparent density (Kg/m3)	2680
Coefficiente de absorción de agua (% en peso) Water absorption coefficient (% weight)	0,22
Resistencia a la compresión (MPa) Compression resistance (MPa)	108,23
Resistencia a la flexión (MPa) Flexural strength (MPa)	13,53
Resistencia al choque (cm) Impact resistance (cm)	61,3
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	3,64

\*Disponibile declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 

# MÁRMOL/MARBLE

## Blanco Brouille

### Descripción / Description

Mármol de grano fino y fondo gris muy claro, casi blanco, con vetado gris regularmente distribuido por su superficie y contornos muy matizados.

Fine grained marble with light grey background, almost white. Grey veins regulary distributed on the surface and contours very defined.

### Acabados / Finishes

Pulido.

Polished.

### Formatos / Formats

Tabla y losa.

Slabs and tiles.

### Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores.

Interiors and exteriors.

Características Features	Valor Declarado Declared value
Densidad aparente (Kg/m <sup>3</sup> ) Bulk density (KG/m <sup>3</sup> )	2680
Resistencia a la compresión (MPa) Resistance to compression (MPa)	108,23
Resistencia a la flexión (MPa) Flexure strength (MPa)	13,53
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	3,64
Resistencia al choque (cm) Impact resistance (MPa)	61,3
Coefficiente de absorción de agua (% en peso) Water absorption coefficient (% weight)	0,22

\*Disponibile declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 