

A close-up photograph of a granite surface. The granite has a light beige or off-white base color, heavily speckled with small, dark, irregular spots of black and dark grey. The texture appears slightly grainy and uneven. In the bottom-left corner, there is a solid black rectangular area containing white text.

**GRANITO/GRANITE**  
**Blanco Castilla**

# GRANITO/GRANITE

## Blanco Castilla

### Descripción / Description

Granito de color blanco grisáceo, de grano medio.  
Gray-white granite, medium grained.

### Acabados / Finishes

Pulido, bruto, apomazado, abujardado, granallado, envejecido y flameado.  
Polished, rough, honed, bushhammered, sandblasted, riverwashed and flamed.

### Formatos / Formats

Tabla y losa.  
Slabs and tiles.

### Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores. Especialmente indicado para encimeras de cocina y baño.  
Interiors and exteriors. Especially suitable for kitchen and bathroom countertops.



Características Features	Método de ensayo Test Method	Valor Declarado Declared value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Granito adamellítico Adamellite granite
Densidad aparente (Kg/m <sup>3</sup> ) Apparent density (Kg/m <sup>3</sup> )	UNE-EN 1936	2690
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	n.p.d
Absorción de agua a presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,2
Resistencia a la compresión (MPa) Compression resistance (MPa)	UNE-EN 1926	68 ± 22,7
Resistencia a la flexión (MPa) Flexural strength (MPa)	UNE-EN 12372	11,7 ± 1,5
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 48 cycles frost-taw (%)	UNE-EN 12371 2002	0,02
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	17,6 ± 0,2
Resistencia al deslizamiento (USRV) Slip resistance after (USRV)	UNE-EN 14231: 2002	76 ± 8

\*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 