


TRAVERTINO/TRAVERTINE
Travertino Clásico



TRAVERTINO/TRAVERTINE
Travertino Romano Clásico

TRAVERTINO/TRAVERTINE

Travertino Romano Clásico

Descripción / Description

Travertino de tono marrón claro con una extructura muy regular.

Light brown tone travertine with a very regular structure.

Acabados / Finishes

Pulido, apomazado, envejecido y granallado.

Polished, honed, riverwashed and bushhammered.

Formatos / Formats

Losa.

Tiles.

Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores.

Interiors and exteriors.

Características Features	Método de ensayo Test Method	Valor Declarado Declared value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Travertino Travertine
Densidad aparente (Kg/m ³) Apparent density (Kg/m ³)	UNE-EN 1936	2500
Resistencia a la flexión Flexural strength		
Valor medio a contraley (MPa) / Mean value vein cut (MPa)		14,5
Desviación estándar a contraley (MPa) / Standard deviation vein cut (MPa)		1,3
Valor medio a ley (MPa) / Mean value cross cut (MPa)		12,1
Desviación estándar a ley (MPa) / Standard deviation cross cut (MPa)		0,9
Disminución de la resistencia a la flexión tras 48 ciclos hielo-deshielo Decreasing of flexural strength after 48 cycles frost-thaw		
Valor medio a contraley (MPa) / Mean value vein cut (MPa)		11,2
Desviación estándar a contraley (MPa) / Standard deviation vein cut (MPa)		1,0
Valor medio a ley (MPa) / Mean value cross cut (MPa)		8,7
Desviación estándar a ley (MPa) / Standard deviation cross cut (MPa)		1,4
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 14157	20,7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		
Acabado superficial bruto (RSV) / Rough surface finish (RSV)		62
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión Comisión Committee decision 96/603/EC	Clase A, Class A ₁

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 

TRAVERTINO/TRAVERTINE

Travertino Romano Clásico



Tabla/Slab